

součástí je aplikace finišovacího produktu po základním procesu čištění – odstranění nečistot. Produkt nutno volit podle konkrétního druhu usně a úpravy povrchu. Aplikací produktu na vyčištěný oděv dochází k vyrovnání tuku a volně vázané vody. U velurových kožešin i obnovení brilantnosti vybarvení. Náзор, že pro zachování původní barvy „dubeňáků“ je nutno po vyčištění provést barvení, je scestný. U novodobých „dubeňáků“ stárí do 5ti let naopak po vyčištění v prostředí PER i KWL dochází ke změně barevného tónu na podstatně tmavší a neegální (nesjednocený). U starých, kvalitních dubeňáků dochází nástřikem finíše většinou k oživení, vytažení základního vybarvení (bez použití jakéhokoliv barviva).

Součástí základního procesu čištění zvláště u velurových, semišových usní je nástřik, úprava povrchu produktem s hydrofobním efektem, který omezí pronikání dešťových kapek do spodních vrstev řemene. Častým jevem po prostém vyčištění velurových oděvů bez aplikace finíše je vznik obtížně odstranitelných skvrn po dopadu prvních kapek deště. Obsahují prachové a ostatní nečistoty z ovzduší, které jsou vodou vtaženy do otevřeného povrchu řemene, odkud je nelze dokonale odstranit. Vzniklá vada je vadou služby, kterou lze považovat za skrytou vadu, na kterou se vztahuje zákonná záruční lhůta. Případná reklamace uplatněná do 3 měsíců po převzetí zakázky je zcela oprávněná.

Jedná se o nekomplexně provedenou službu.

V kvalitním článku o usních se Ing. Kadlčík také zmiňoval o tzv. „dvojbarvném efektu“, v kožařské praxi nazývaném „pull up“ a o „voskové“ úpravě. Módní trendy přináší hned několik podobných úprav. Čistírnami jsou mnohdy označovány jako usně nekvalitně obarvené. Usně s takovými úpravami jsou barvené v lázni. Na jejich povrchu není provedena anilinová nebo semianilinová úprava, mají zachovaný přirozený líc. Výsledný barevný efekt, tmavý odstín, charakteristický hedvábný omak, je dosažen několika nástřiky různých úpravnických produktů, mezi kterými je useň technologicky opracovávána. Výsledkem je rozdíl barevného vjemu při průtahu nebo přehybu. Světlý odstín vzniklý průtahem usně po klidové pauze se vyrovná zpět na tmavý. Povrch líce usně je přirozený, není korigovaný pigmentem. Čištěním se částečně úprava odstraní, líc usně celkově zesvětlí. Obnovení původní sytosti vybarvení je možné nástřikem srovnatelných bezbarvých koželužských produktů. Případným barvením tohoto druhu usně vznikne změna charakteru povrchu, tedy nevratné poškození oděvu. Čištění takovýchto druhů opět patří do specializované čistírny, která má možnost výběru finálních produktů a aplikací.

Ke speciálnímu čištění kožených oděvů patří finišování, žehlení, tvarování a lepení. Vhodným procesem lze vyrovnat tvarové

deformace, sražení (častý jev u štípenkových usní), ztvarování do rozměru velikosti podšívky. Žehlením se vyrovnají deformace vzniklé používáním a zapracují se aplikované úpravnické produkty. Tuto část nelze opomenout. Textilní sako také žádná čistírna nepředá zákazníkovi přímo po vyjmutí z čistícího stroje.

O lepení se zmiňují záměrně. Módním trendem a snižováním pracnosti výroby oděvu je lepení délky a délky rukávů. Pro kladný výsledek procesu čištění je vhodnější, je-li použito lepidlo, které se čištěním odstraní, nežli lepidlo, které je neodstranitelné a způsobí na povrchu tmavé a tuhé skvrny. Obnova soudržnosti lepených ploch může být považována za nadstandardní, potřebnou pro některé zakázky, není základní částí služby. Úkon lepení, zapracování délky je možné a vhodné účtovat samostatnou částkou. Použitá technika lepení je při pozorné prohlídce zjevná při převímce zakázky. Její cenu tak lze zahrnout do předběžné ceny zakázky.

„Speciální čištění“ kožených oděvů je souborem řady pracovních úkonů, z nichž proces čištění ve stroji je jednou, podstatnou částí. Nelze jej zaměňovat s celkovým komplexem operací. Prostým vyčištěním je základní useň odhalena, získává obvykle odlišné kvalitativní vzhledové i užitné vlastnosti, neodpovídá doporučenému způsobu ošetření.

Marie Stejskalová

ChimicaSud

Antistatico 10kg

Zabraňuje elektrostatickým vlivům a tvoření žmolků

Objednací kód: 637.232

Ceníková cena:

Akční cena:

209,24 Kč

147,- Kč

